



REGLEMENT TIG-LASSEN (TUNGSTEN INERT GASBESCHERMING, 141) NIVEAUS 1 TOT EN MET 4.

Artikel 1: Algemeen

Te raadplegen overige reglementen:

- Algemeen Reglement van toezicht en examens voor de niveaus 1 en 2: R302.01-01;
- Algemeen Reglement van toezicht en examens voor de niveaus 3 en 4: R302.01-02;
- Reglement algemene regels voor het vervaardigen van examen werkstukken niveau 1, 2, 3 en 4: R302.01-08;
- Reglement algemene regels voor de beoordeling van examenwerkstukken niveau 1, 2, 3 en 4: R302.01-09;
- Indien een norm genoemd wordt, dient de vigerende versie te worden gebruikt.

Artikel 2: Omvang

Dit reglement beschrijft de processpecifieke kennis en vaardigheden van TIG-lassen.

Artikel 3: Examens

De examens bestaan uit een theoretisch en een praktisch deel. De opgaven voor het theoretisch examen zullen onder de hieronder genoemde hoofdonderwerpen worden aangeboden, niet noodzakelijkerwijs in de genoemde volgorde.

1. Processen en apparatuur
2. Materialen en hun gedrag bij het lassen
3. Constructie en ontwerp
4. Fabricage en toepassingen

In de artikelen 4, 5, 6 en 7 worden de onderwerpen die in de theorie aan de orde komen nader uitgewerkt.

Artikel 4: Nadere uitwerking Niveau 1

4.1 Processen en apparatuur

De kandidaat kent

- de begrippen smeltlassen en druklassen;
- het smeltlasproces TIG-lassen (141);



REGLEMENTEN OPLEIDINGEN

- de indeling van de verschillende lasdraden naar type en de verkorte aanduidingen van de lasdraden volgens NEN-EN-ISO 636;
- beschermgassen, hun aanduiding, chemisch gedrag en hun toepassing volgens NEN-EN-ISO 14175;
- het principe van de smeltlasprocessen BMBE-lassen (111), MIG-lassen (131), MAG-lassen (135/136), Autogeen lassen (311), Autogeen hardsolderen (912) en Autogeen snijden (81);
- het principe van het weerstanddruklasproces puntlassen (21).

4.1.1 Elektrotechniek

De kandidaat kent de begrippen

- spanning (U), weerstand (R), stroom (I) en hun eenheden volt (V), ohm (Ω), stroomsterkte (A) en de symbolen daarvan (tussen haakjes aangegeven);
- geleiders en niet-geleiders (isolatoren);
- de Wet van Ohm en kan daarmee berekeningen uitvoeren;
- stroom(spanning)soorten, (wisselstroom/-spanning, gelijkstroom/-spanning);
- één- en meer-fasen (net)voeding, nulleider, aarde;
- primaire voedingskast (railkast), zekeringen (smeltveiligheden), wandcontactdoos, stekker, voedingskabel;
- de veiligheidsrisico's van (omgaan met) elektriciteit;
- magnetisme.

4.1.2 Lasinstallatie(s)

De kandidaat kent

- het doel van de TIG-lasinstallatie;
- het bestaan van onderscheiden lasinstallaties voor het TIG-lassen en globaal de samenstelling en werking van deze toestellen.
- de benamingen en begrippen primaire en secundaire zijde, open spanning, klemspanning, ontsteekspanning, kortsluitspanning, boogspanning, secundaire weerstand(en), lasstroom, secundaire kabels, centrale aansluiting, slangenpakket en haar inhoud, toorts en toortsschakelaar, werkstuk kabel en werkstuk klem;
- globaal de secundaire regeling, sturing van het benodigde vermogen en stroom/spanningskarakteristieken;
- de begrippen gemiddelde werklijn, werkgebied;
- de mogelijkheden van het starten van de boog door middel van kortsluiting, lift-arc, HF en een enkele spanningspiek;
- de beschermgasvoorzieningen en hoe de beschermgastoevoer wordt geleid, geregeld, gemeten en gestuurd;

De kandidaat kan

- de lasinstallatie in en buiten gebruik stellen, bedienen en er veilig mee omgaan en de beschermings- en hulpmiddelen hanteren en op de juiste wijze gebruiken.



4.2 Materialen en hun gedrag bij het lassen

4.2.1 Benamingen en begrippen; van erts tot halffabrikaat

De kandidaat kent

- globaal hoe men komt van ijzererts tot ongelegeerde stalen half-fabrikaten zoals: plaat, staaf, strip, profiel en buis;
- het begrip staal;
- de begrippen element, molecuul, verontreinigingen, des-oxideren, legeren;
- de meest voorkomende elementen in ongelegeerde staalsoorten en hun symbolische aanduiding;
- de invloed van het percentage koolstof op de eigenschappen van ongelegeerde staalsoorten en de lasbaarheid er van;
- verbindingen die in de lastechniek ongewenst zijn, zoals oxiden en nitriden.

De kandidaat heeft enig inzicht in en enige kennis van

- de aanduiding van ongelegeerde staalsoorten uit groep 1.1 van NPR-CEN-ISO/TR 15608 volgens NEN-EN 10025;
- leverings-, handelsvormen en -maten van ongelegeerde staalsoorten.

4.2.2 Materiaalonderzoek

De kandidaat heeft kennis van

- de trekproef; treksterkte, rekgrens, rek van een materiaal en de betekenis daarvan voor een constructie.

4.2.3 Lasonderzoek

De kandidaat kent

- het verschil tussen niet-destructief onderzoek (NDO) en destructief onderzoek (DO).

De kandidaat heeft kennis van

- de onvolkomenheden die in lassen kunnen voorkomen zoals: scheuren, slakinsluitingen, onder- en overdikte, ongelijkbenigheid van hoeklassen, bindingsfouten, poreusheid, gasinsluitingen;
- niet-destructief onderzoek (NDO) zoals visueel onderzoek en het meten;
- de reglementen R302.01-08 en R302.01-09 voor zover het werkstukken van dit niveau 1 TIG betreft.

4.3 Constructie en ontwerp

De kandidaat kent ...

- de begrippen lasnaad, las, lasverbinding, stompe en niet-stompe las(verbinding), binnen- en buitenhoeknaad, a-hoogte, z-maat (beenlengte van een hoeklas), naadlengte, binnen- en buitenhoeklas, laslengte, lasposities PA en PB volgens NEN-EN-ISO 6947;



REGLEMENTEN OPLEIDINGEN

- de lasposities 1F, 1G en 2F volgens AWS en daarin de betekenis van de aanvulling F(illet) en G(roove);
- de begrippen voorbewerking, lasnaadvorm, lassnoer, lasrups, laslaag, lashoogte, opdikken, laspositie; hechten (fixeren), positieve en negatieve inbranding, (hoogte van de) doorlassing, doorlassen, aanhechten (stop-start), grondlaag, vullagen, sluitlaag, tegenlaag, aflassen, lasopbouw; holle, bolle, vlakke, uitgezakte (hoek)las, lasaanduidingen voor zover nodig voor het maken van de werkstukken van dit niveau 1 TIG;
- de krimpverschijnselen en krimprichtingen zoals langs-, dikte- en breedte-krimp; hoekverdraaiing, voorbocht (tegenbocht).

De kandidaat kan

- de wijze van voorbewerken aangeven om tot de gewenste lasnaad (vorm) te komen);
- een eenvoudige tekening van een laswerkstuk lezen en kent de betekenis van die tekening en wat daarbij is vermeld;
- een eenvoudige schets maken van de doorsnede van een staaf, strip, profiel, buis en de (hoofd)maten daarvan in die schets aangeven;
- een eenvoudige schets maken van de dwarsdoorsnede van een I- en een hoeknaad, de maten en de aanduidingen daarbij aangeven volgens NEN-ISO 2553;
- de lasvolgorde aangeven.

4.4 Fabricage en toepassing

De kandidaat kent ...

- de invloed op de lasverbinding van procesvariabelen zoals stroom/spanningskarakteristiek, booglengte, lasstroom, lasdraad- en beschermgassamenstelling, hoeveelheid beschermgas(mengsel) per minuut, voortloopsnelheid, toortsstand, zwaaibewegingen;
- de invloed op de inbranding van de verschillende (proces)variabelen zoals materiaaldikte, naadvorm, soort lasdraad en lasdraaddiameter, instelling lasspanning en lasstroom, laspositie, toortsstand en toortsbewegingspatroon, voortloopsnelheid, booglengte, soort beschermgas;
- lasonvolkomenheden, de oorzaken ervan en hoe zij zijn te voorkomen voor zover zij aanwezig kunnen zijn in werkstukken van dit niveau 1 TIG en visueel door meten waarneembaar zijn. Zie ook R302.01-08 en R302.01-09;
- de gevaren die met laswerkzaamheden verbonden kunnen zijn zoals die van elektriciteit, brand en verbranding, stof, dampen, gassen, onvoldoende afzuiging en ventilatie, straling;
- de elementaire regels uit de ARBO-wet;
- het principe van de bediening, toepassing en noodzaak van de afzuiginstallatie en luchtverversing;
- de basisprincipes van het (veilig) gebruik van hulpmiddelen (waaronder handgereedschappen) en (persoonlijke) beschermingsmiddelen;



REGLEMENTEN OPLEIDINGEN

- en is zich bewust van de noodzaak van veilig werken voor zichzelf en de omgeving en de aanwending van de juiste middelen om een en ander te realiseren;

De kandidaat kan

- maatregelen nemen om krimpvervorming te beperken of tegen te gaan;
- beoordelen of een te maken of gemaakt praktijkwerkstuk acceptabel (A) of niet-acceptabel (NA) is volgens R302.01-08 en R302.01-09;
- een eenvoudige schets maken van de dwarsdoorsnede van een I- of hoeklasverbinding en daarin en daarbij de laagopbouw, gebruikte toevoegmaterialen en overige parameters voor zover het dit niveau 1 TIG betreft aangeven.

De kandidaat is op de hoogte van het bestaan van de NEN-EN 287-1 die over het kwalificeren van lassers voor het lassen van ongelegeerde staalsoorten gaat.

Artikel 5: Nadere uitwerking Niveau 2.

De kandidaat kent en kan wat bij niveau 1 is genoemd. En verder :

5.1. Processen en apparatuur

De kandidaat kent

- de indeling van de lasprocessen in hoofdgroepen;
- het principe van de lasprocessen onder poeder lassen (12.), weerstandlassen (afbrandstuiklassen (24), stiftlassen (23));

De kandidaat kan

- de hoofdzaken uit de (draad)elektrodecodering volgens NEN-EN-ISO 14341, NEN-EN-ISO 14343 en/of NEN-EN-ISO 18273;
- de aanwijzingen op de lasdraadverpakking lezen en interpreteren.

5.1.1 Elektrotechniek

De kandidaat kent

- het begrip elektrisch vermogen en kan berekeningen daarmee uitvoeren;
- de stroom/spanningskarakteristieken van een lastoestel voor TIG-lassen;
- de ijkformule voor de gemiddelde relatie tussen boogspanning en lasstroom $U = 10 + (I : 25)$ en kan aan de hand van een I/U-karakteristiek aangeven dat booglengteverandering een geringe invloed heeft op de:
 - o de invloed van overgangsweerstanden;
 - o de soortelijke weerstand,
 - o de invloed van de diameter, respectievelijk de oppervlaktedwarsdoorsnede, de lengte en de soortelijke weerstand op de weerstand van een geleider (laskabels).



De kandidaat kan ...

- schematisch de aansluiting van de lasinstallatie tekenen.

5.2 Materialen en hun gedrag bij het lassen

5.2.1 Benamingen, begrippen en invloeden

De kandidaat heeft enig inzicht in en enige kennis van

- corrosie(roestvaste) staalsoorten, ingedeeld in NPR-CEN-ISO/TR 15608, groep 8;
- aluminiumsoorten en aluminiumlegeringen, ingedeeld in NEN-EN 573-1 t/m 4 en NEN-EN 515;
- globaal hoe men komt van aluminiumerts (bauxiet) tot aluminium half-fabrikaten zoals: plaat, staaf, strip, profiel en buis;
- de begrippen corrosie(roestvast) staalsoorten, aluminium.

De kandidaat kan ...

- het begrip lasbaarheid in het kort verklaren;
- de invloed noemen van het koolstofgehalte, de materiaaldikte, warmte-inbreng en afkoelsnelheid op de lasbaarheid van ongelegeerde en corrosie(roestvaste) staalsoorten;
- de invloed noemen van de materiaaldikte, warmte-inbreng en afkoelsnelheid op de lasbaarheid van aluminium en aluminiumlegeringen;
- legeringselementen noemen die voorkomen in gelegeerde staalsoorten, zoals chroom (Cr), nikkel (Ni), molybdeen (Mo), vanadium (V), mangaan (Mn) en silicium (Si);
- legeringselementen noemen die voorkomen in aluminium, zoals mangaan (Mn), silicium (Si), zink (Zn), magnesium (Mg), koper (Cu), lithium (Li), zirconium (Zr) en zuurstof (O);
- de invloed noemen van (de verontreinigingen) fosfor (P), zwavel (S), waterstof (H) en stikstof (N) op ongelegeerde staalsoorten
- de invloed noemen van (de verontreinigingen) waterstof (H) en zuurstof (O) op aluminium(legeringen).

5.2.2 Materiaalonderzoek

De kandidaat kent

- de buigproef en het doel daarvan; het begrip buighoek;
- het doel van hardheidsmetingen en de methode volgens Brinell en die volgens Vickers.

5.2.3 Lasonderzoek

De kandidaat heeft kennis van

- niet-destructief onderzoek (NDO) zoals penetrant onderzoek;
- destructief onderzoek (DO) zoals de breekproef en macro-onderzoek



REGLEMENTEN OPLEIDINGEN

- naar de diepte en vorm van de inbranding;
- de reglementen R302.01-08 en R302.01-09 voor zover het werkstukken van dit niveau 2 TIG betreft.

5.3 Constructie en ontwerp

De kandidaat kent ...

- het verschil tussen statische en dynamische belasting;
- de invloed van statische en dynamische belasting op de keuze van lasnaadvorm en kan deze beschrijven;
- de lasposities PC, PD, PF en PG volgens ISO 6947 en volgens AWS/ASME de posities 2G, 3Fu, 3Fd, 3Gu, 3Gd en 4F;
- de begrippen proplas, randlas, onderbroken lassen.

De kandidaat kan

- bij het bepalen van de lasvolgorde rekening houden met de verbanden tussen spanning en vervorming (symmetrisch lassen, opgespannen en vrijdragend lassen);
- hechtlassen maken overeenkomstig NEN-EN 1011-X.

5.4 Fabricage en toepassing

De kandidaat kent ...

- Massieve lasdraden volgens NEN-EN-ISO 14341, NEN-EN-ISO 14343 en/of NEN-EN-ISO 18273 en hun geschiktheid voor een gebruiksdoel in combinatie met een beschermgas;
- het begrip neersmeltsnelheid;
- de gevaren van het werken in bouwputten en gesloten en vochtige ruimten.

De kandidaat kan

- de eisen die aan lasdraden worden gesteld en voorkomende gebreken bij deze lasdraden benoemen;
- de wijzen van opslag van lasdraden en beschermgassen benoemen ;
- beoordelen of een te maken of gemaakt praktijkwerkstuk acceptabel (A) of niet-acceptabel (NA) is volgens R302.01-08 en R302.01-09;
- een eenvoudige schets maken van de dwarsdoorsnede van een I-, V- of hoeklasverbinding en daarin en daarbij de laagopbouw, gebruikte toevoegmaterialen en overige parameters aangeven voor zover dit het voorgaande niveau en dit niveau 2 TIG betreft.
- aangeven wanneer, waarom en hoeveel voorbocht (tegenbocht) gegeven moet worden als dat nodig is;
- het opheffen van vervormingen en spanningen beschrijven: mechanisch of warmrichten.

De kandidaat is op de hoogte van het bestaan van de norm NEN-EN-ISO 9606-2 die over het kwalificeren van lassers voor aluminium(legeringen) gaat.



Artikel 6: Nadere uitwerking Niveau 3

De kandidaat kent en kan wat bij niveau 2 is genoemd. En verder :

6.1. Processen en apparatuur

De kandidaat kent

- het gebruik, de voor- en nadelen van het lassen met wissel- en/of gelijkstroom;
- de hoofdzaken uit de (draad)elektrodecodering volgens NEN-EN-ISO 18273;
- het principe van de processen plasmalassen (15) en thermietlassen (71).

De kandidaat kan ...

- de aanduidingen en gegevens op de kenplaat/typeplaat lezen en interpreteren;
- eenvoudige berekeningen van spanningsverliezen maken aan de hand van verstrekte gegevens;
- het begrip elektromagnetisme beschrijven.

6.2. Materialen en hun gedrag bij het lassen

6.2.1 Benamingen, begrippen, invloeden, iets van structuren

De kandidaat kan ...

- het oxystaalproces en het continu-/blokgietproces beschrijven;
- beschrijven hoe ongekalmeerde en gekalmeerde staalsoorten ontstaan en kent het begrip segregatie;
- beschrijven hoe aluminiumsoorten ontstaan;
- de invloed van de legeringselementen Mn, Si, Cr, Ni, Mo, Cu op de lasbaarheid van staalsoorten benoemen;
- de benamingen geven van ongewenste elementen in een staalsoort zoals zuurstof (O), fosfor (P), zwavel (S) en ongewenste verbindingen en de invloed daarvan op belaste constructies en bij vervormen;
- het koolstofequivalent beschrijven en het C-equivalent van een staalsoort berekenen;
- de begrippen las, smeltlijn, overgangszone (WBZ), niet-warmte beïnvloede zone en de structuur bij het lassen in één of meerdere lagen beschrijven;
- omschrijven op welke wijze de warmte-inbreng (heat input) kan worden beïnvloed;
- de warmte-inbreng berekenen aan de hand van de geëigende formule;
- aangeven wat het doel is van voorwarmen en het aanhouden van een bepaalde (tussen)temperatuur;
- aangeven wanneer en waarom normaal gloeien en bij welke temperatuur;
- noemen het doel van spanningsarm gloeien en de invloed van de temperatuur daarbij;



REGLEMENTEN OPLEIDINGEN

- de begrippen oplosgloeien, veredelen en/of verouderen van aluminium beschrijven;
- beschrijven hoe aluminiumsoorten ontstaan;
- de invloed van de legeringselementen Mn, Si, Cu, Zn, Mg, Li, Zr en O op de lasbaarheid van aluminiumsoorten benoemen;
- de benamingen geven van ongewenste elementen in een aluminiumsoort zoals zuurstof (O) en ongewenste verbindingen en de invloed daarvan op belaste constructies en bij vervormen
- de begrippen oplosgloeien en verouderen van aluminium(legeringen) beschrijven.

6.2.2 Lasonderzoek; onderzoek van gelaste constructies

De kandidaat kent

- het NDO:
persproef (lekdetectie), magnetisch, radiografisch en ultrasoon onderzoek;
- het DO:
trekproef en de daaraan ontleende gegevens treksterkte, elasticiteitsgrens, rekgrens, vloeigrens, rek;
- buigproeven (normaal, tegen- en zijbuig), en de aan deze proeven te ontleenen gegevens zoals de buighoek;
- kerfslagproeven en de betekenis van de daarbij gevonden waarde(n);
- hardheidsproeven, met name die volgens Vickers en de toepassing daarvan;
- de invloed van de temperatuur bij voornoemd DO;
- de begrippen proefplaat en proefstaaf;
- de reglementen R302.01-08 en R302.01-09 voor zover het werkstukken van dit niveau 3 TIG betreft.

6.3. Constructie en ontwerp

De kandidaat heeft kennis van.....

- de Amerikaanse projectie methode;
- NEN-ISO 2553 "Las- en soldeerverbindingen: De symbolische weergave op tekeningen";
- de lasposities volgens NEN-EN-ISO 6947 en AWS;
- de begrippen boog, boogtrekken, smeltbad,
- de formaten van tekeningen, de stuklijst en wat daarin is vermeld, lijnsoorten, schaalverhoudingen op tekeningen, aangeven en tekenen van doorsneden;
- de staaf-, plaat-, profiel-, pijp- en materiaalaanduidingen op tekeningen;
- aangeven van afmetingen.

De kandidaat kan

- een tekening van een laswerkstuk lezen, de maten en aantallen van de onderdelen afleiden en de daarvoor te gebruiken materialen verzamelen, het werkstuk volgens de tekening samenstellen en uit symbolen de uit te voeren laswerkzaamheden afleiden;



REGLEMENTEN OPLEIDINGEN

- lasnaadvormen en eenvoudige constructies opmeten, schetsen en tekenen;
- de invloed van statische en dynamische belasting op de keuze van de lasnaadvorm beschrijven;
- een gemotiveerde keus maken uit de lasnaadvormen voor stompe en niet-stompe lasverbindingen in relatie tot toepassing in statische of in dynamisch te belasten constructies;
- de lasvolgorde bepalen;
- de keuze en toepassing bepalen van diverse lasnaadvormen met betrekking tot laspositie, voorbereidingsmethoden, kwaliteitsniveau en economie;
- het beperken van vervormingen en spanningen beschrijven: mechanisch of warmrichten, spanningsarm gloeien;
- reparaties naar aanleiding van ontoelaatbare onvolkomenheden in lassen aangeven.

6.4. Fabricage en toepassing

De kandidaat kent

- smeltbadondersteuningsmiddelen;
- de begrippen lasserskwalificatie en lasmethodekwalificatie.

De kandidaat kan

- de laseigenschappen van de verschillende lasdraden en beschermgassen beschrijven en de wijze waarop deze samenhangen;
- de begrippen neersmeltsnelheid en rendement beschrijven;
- een WPS lezen en toepassen;
- een gemotiveerde keuze maken uit smeltbadondersteuningsmiddelen;
- de lasopbouw en lasvolgorde geven en de keuze verklaren;
- aan de hand van de materiaaldikte, naadvorm, plaats in de naad, de laspositie en diameter van de lasdraad het aantal liters per minuut gasbescherming kiezen en het bewegingspatroon bepalen;
- voor- en nadelen van de verschillende fixeermethoden benoemen;
- de toepassing van hulpmiddelen zoals smeltbadondersteuning, gaslens, backinggas systeem, manipulatoren en rolstellingen beschrijven;
- een eenvoudige schets maken van de dwarsdoorsnede van een I-, V- of hoeklasverbinding en daarin en daarbij de laagopbouw, gebruikte toevoegmaterialen en overige parameters aangeven voor zover dit de voorgaande niveaus en dit niveau 3 TIG betreft.
- beoordelen of een te maken of gemaakt praktijkwerkstuk acceptabel (A) of niet-acceptabel (NA) is, voor zover dit na visueel onderzoek en meten is te bepalen, volgens R302.01-08 en R302.01-09;
- veilig werken in de werkplaats en op karwei en kent dat wat de ARBO-wet in verband daarmee voorschrijft.



Artikel 7: Nadere uitwerking Niveau 4

De kandidaat kent en kan wat bij niveau 3 is genoemd. En verder :

7.1. Processen en apparatuur

De kandidaat kent het

- oplossen van slijtvaste lagen, de redenen daarvoor en uitvoeringen daarvan;
- aanbrengen van slijtvaste oppervlaktelagen door middel van metaalspuiten.

De kandidaat kan ...

- de temperatuurgebieden van de boog beschrijven;
- het begrip inschakelduur beschrijven en daarbij de voor- en nadelen van lastoestellen benoemen in relatie tot toepassing, aanschaf en laskosten;

7.2. Materialen en hun gedrag bij het lassen

7.2.1 Warmtebehandelingen; doel en invloeden

De kandidaat kent met betrekking tot ongelegeerde staal- en aluminiumsoorten en (beperkt) met betrekking tot gelegeerde staalsoorten

- de begrippen voorwarmen, spanningsarm gloeien en temperaturen;
- waarom normaal gloeien en de invloed daarvan op de structuur;
- de afkoelsnelheid en de invloed daarvan op de structuur;
- het begrip tussenlaagtemperatuur en het toepassen hiervan.

7.2.2 Gelegeerde staal- en aluminiumsoorten; corrosie en corrosiebestrijding

De kandidaat kent (de verschillen tussen) gelegeerde staalsoorten....

- austenitische, ferritische en martensitische corrosie(roest)vaste staalsoorten;
- de samenstelling van enige gangbare austenitische corrosie(roest)vaste staalsoorten en de aanduiding volgens Europese norm(en) en de Amerikaanse AISI;
- de samenstelling van enige gangbare aluminiumsoorten en de aanduiding volgens Europese norm(en);
- het begrip corrosie en de soorten corrosie;
- de begrippen stabiliseren, beitsen, passiveren en waarom dit gebeurt.

7.2.3 Lasonderzoek; onderzoek van gelaste constructies

De kandidaat kent

- macroscopisch onderzoek en het doel daarvan;
- microscopisch onderzoek en het doel daarvan;
- onderzoek naar chemische samenstelling;
- onderzoek naar corrosievastheid;



REGLEMENTEN OPLEIDINGEN

- de reglementen R302.01-08 en R302.01-09 voor zover het werkstukken van dit niveau 4 TIG betreft.

7.3. Constructie en ontwerp

De kandidaat kent ...

- de gevolgen van belemmerde uitzetting en krimp en spanningen in een constructie;
- de lasvolgorde in plaat-, balkconstructies; bij hoeksteunen en opslagtanks/vaten;
- samenstellen van profielen, verlengen van profielen met gelijke en ongelijke hoogte en/of dikte, verbinden van kolommen en dwarsbalken dan wel liggers, plaatverstevingen, schetsplaten, vervaardigen van kokerbalken;
- drukvaten en pijpconstructies, de hoofdonderdelen daarvan en enige constructiedetails ter plaatse van aftakkingen of verlopen;
- de bouw van constructies en apparaten van ongelegeerde en corrosie(roest)vaste staal- en aluminiumsoorten;
- het maken van lasverbindingen tussen twee verschillende materialen, bijvoorbeeld een ongelegeerde staalsoort met een austenitisch corrosie(roest)vaste staalsoort;

De kandidaat heeft enige kennis van ...

- de bouw van constructies en apparaten van (on)gelegeerde, corrosie(roest)vaste staalsoorten en van aluminiumsoorten;
- reparaties aan lasverbindingen en de voorbereiding en uitvoering daarvan.

De kandidaat kan

- de vorm van de lasnaad bepalen aan de hand van de materiaaldikte en bereikbaarheid.

7.4. Fabricage en toepassing

De kandidaat heeft weet van.....

- kwaliteitseisen gesteld aan constructies in de staalbouw en de ketel- en apparatenbouw;
- lasserskwalificatie volgens NEN-EN 287-1 en/of NEN-EN-ISO 9606-2 en het doel daarvan;
- lasmethodebeschrijving volgens NEN-EN-ISO 15609-1 en het doel daarvan;
- lasmethodekwalificatie volgens NEN-EN-ISO 15614-1 en 2 en het doel daarvan.

De kandidaat kan

- aan de hand van een catalogus een geschikt type lasdraad en beschermgas(mengsel) opzoeken voor het maken van een lasverbinding in ongeleerde, corrosie(roestvaste) staalsoorten en aluminium(legeringen);



REGLEMENTEN OPLEIDINGEN

- het lassen en de lasuitvoering als genoemd hiervoor bij artikel 7.3 “Constructie en ontwerp” in de praktijk uitvoeren, eventueel vergezeld van een warmtebehandeling en de uitvoering beschrijven en waar nodig toelichten met een schets of schetsen;
- kan ook de eventueel nodige nabehandeling(en) in verband met het voorkomen van corrosie aangeven.

Artikel 8: Praktijk

8.1. Niveau 1

De kandidaat kan ...

- een werkstuk of werkstukken van een ongelegeerde staalsoort volgens verstrekte tekening samenstellen en hechten;
- te lassen constructiedelen ten opzichte van elkaar fixeren door hechten in de juiste volgorde en richting;
- binnenhoeklassen maken in staaf-, plaat-, profiel- en buismaterialen van ongelegeerde staalsoorten en in samengestelde werkstukken daarvan, uit te voeren in de positie PB, dikte 2 – 3 mm;
- I-lassen maken in de positie PA door twee-zijdige uitvoering, dikte 2 – 3 mm;
- Overlappen maken in plaat in de positie PB, dikte 2 - 3 mm;
- onder de hand (PA) laswerk uitvoeren in de vorm van opdikkingen;
- buitenhoeklassen met of zonder doorlassing maken in de positie PA, dikte 2 – 3 mm;
- hechtlassen uitvoeren volgens kwaliteitseisen:
 - o hechtlassen op de juiste plaats;
 - o juiste hechtvolgorde/minimale krimpvervorming;
 - o haaksheid ≥ 1 mm per 100 mm;
 - o vlakheid ≤ 1 mm per 100 mm;
- een werkstuk samenstellen volgens (werk)tekening en lassen uitvoeren als aangegeven op de werktekening en in R302.01-08 en acceptabel volgens R302.01-09;
- door hem uitgevoerde lasverbindingen beoordelen op de punten hiervoor in dit reglement genoemd voor zover het visueel onderzoek en door meten betreft.

8.2. Niveau 2

De kandidaat heeft de vaardigheden genoemd bij niveau 1 en verder:

De kandidaat kan ...

- binnen- en buitenhoeklassen maken in staaf-, plaat-, profiel- en buismateriaal van corrosie(roest)vast staal en/of aluminium(legeringen) en in samengestelde werkstukken daarvan, uit te voeren in de posities PA, PB, en PF, dikte 2 – 4 mm;
- overlappen maken in de posities PB en PF, dikte 2 – 3 mm;



REGLEMENTEN OPLEIDINGEN

- V-lassen maken in open V-naden in de positie PA, dikte 3 mm;
- buitenhoeklassen met of zonder doorlassing maken in de positie PF, dikte 3 mm;

8.3. Niveau 3

De kandidaat heeft de vaardigheden genoemd bij niveau 2 en verder:

De kandidaat kan ...

- binnenhoeklassen maken in staaf-, plaat-, profiel- en buismateriaal van corrosie(roest)vaste staalsoorten en/of aluminium(legeringen) en in samengestelde werkstukken daarvan, uit te voeren in de posities PB, PC en PF, dikte 3 – 5 mm;
- V-lassen maken in open V-naden en dubbele V-naden (X-naden) in de posities PC en PF, dikte 3 - 5 mm;

8.4. Niveau 4

De kandidaat heeft de vaardigheden genoemd bij niveau 3 en verder:

De kandidaat kan ...

- binnenhoeklassen maken in plaat- en buismateriaal in ongelegeerde staalsoorten, corrosie(roest)vaste staalsoorten en aluminium(legeringen) en in samengestelde werkstukken daarvan, uit te voeren in de posities PB, PC, PD en PF, dikte 2 - 6 mm;
- V-lassen maken in open V-naden en halve V-naden in de posities PA, PE en PC, dikte 6 mm.

Artikel 9 Onvoorzien

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt een beslissing genomen door een daartoe bevoegd persoon binnen het Instituut na overleg, indien mogelijk, met de Voorzitter van de Examencommissie Handvaardigheid-opleidingen.

Van deze beslissing wordt in de eerstvolgende vergadering van de Examencommissie melding gemaakt en besloten of het betreffende examenreglement dient te worden aangepast.